

コンクリート主任技士 4 択演習問題の正解と解説

正解（3）

水セメント比は、所要の強度、耐久性、水密性を考慮し、これから定まる水セメント比のうち最小の値を選ばなければならない。水セメント比とワーカビリティは直接の関係がない。

コンクリート技士 4 択演習問題の正解と解説

正解（1）

材料分離とは、コンクリート中で構成材料の分布が不均一となる減少で、粗骨材が局部的に集中したり、水分が時間とともにコンクリート上面に向かって上昇する場合がある。前者は主に運搬・打設中に生じ、後者は打設後に生じる。